

دراسة أثر التشعيع على الخصائص التركيبية والكهربائية للوصلات الثنائية
من الأغشية الرقيقة لتلوريد البزموت مع السيليكون (BiTe-Si)

رسالة مقدمة لقسم الفيزياء ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم
تخصص "فيزياء الجوامد التجريبية"

إعداد
شروق وصل راجح الرادادي

إشراف
د. فاطمة سالم باهبري
أستاذ مشارك فيزياء جوامد تجريبية

جامعة الملك عبد العزيز
كلية التربية للبنات بجدة- الأقسام العلمية
صفر ١٤٣٠ هـ
فبراير ٢٠٠٩ م

**Study of the Effect of Irradiation on Structural and Electrical
Properties of Junctions from Bismuth Telluride Thin Films
with Silicon(BiTe-Si)**

A thesis Submitted for the Master degree in Science

**by
Shoroog Wasel Al-raddadi**

**Supervised by
Dr.Fatma Salem Bahabri**

**Girls College of Education-Scientific Sections
King Abdulaziz University
Jeddah-Saudi Arabia
1430H-2009G**

قائمة المحتويات

صفحة

أ	نموذج إجازة الرسالة
ب	المستخلص العربي
د	المستخلص الإنجليزي
و	شكر وتقدير
ز	المقدمة
ط	قائمة المحتويات
ل	قائمة الأشكال
ص	قائمة الجداول
١	الفصل الأول: المسح المرجعي
١	(1-1) الخصائص التركيبية
٩	(1-2) الخصائص الكهربائية الإنتقالية
١٣	(1-3) أثر الإشعاع على أشباه الموصلات
٢٢	الفصل الثاني: التقنيات المعملية
٢٣	(2-1) تحضير الأغشية الرقيقة من ثالث تلوريد البزموت
٢٥	(2-2) تقنيات قياس السمك للأغشية الرقيقة
٢٦	(2-2-i) مقياس السمك الرقمي باستخدام الرنين لبلمرة من الكوارتز
٢٨	(2-2-ii) طريقة التداخل الضوئي لتعيين سمك الأغشية الرقيقة
٣١	(2-3) تقنية دراسة التركيب البلوري لثالث تلوريد البزموت بحيود الأشعة السينية
	(2-4) تقنيات قياس الخصائص الكهربائية الإنتقالية للأغشية الرقيقة من ثالث تلوريد البزموت
٣٣	(2-4-i) قياس المقاومة في حالة الإظلام لأغشية رقيقة من ثالث تلوريد البزموت
٣٥	كدالة في Bi_2Te_3 في سمك الأغشية ودرجة حرارتها
	(2-5) تحضير وقياسات الوصلات الثنائية الغير متجانسة من ثالث تلوريد البزموت/ سيليكون
٣٨	ثالث تلوريد البزموت/ سيليكون

٣٩ (2-5-i) قياس منحنيات التيار – جهد – درجة الحرارة
٤٢ (2-5-ii) قياس منحنيات التيار – جهد في حالة الإضاءة
٤٢ (2-5-iii) قياس منحنيات السعة – جهد للوصلات الثنائية غير المتجانسة
٤٦ (2-6) التشعيع بجاما
٤٩	الفصل الثالث: الخصائص التركيبية للأغشية الرقيقة من ثالث تلوريد البزموت
	الفصل الرابع: الخصائص الكهربائية الانتقالية للأغشية الرقيقة وبعض خصائص
٧٧	الوصلات الثنائية من ثالث تلوريد البزموت
٧٧	(4-1) الخصائص الكهربائية الانتقالية للأغشية الرقيقة ثالث تلوريد البزموت.....
٧٧	(4-2) المقاومة النوعية الكهربائية ρ للأغشية الرقيقة من ثالث تلوريد البزموت.....
	(4-3) المنحنيات المميزة للوصلات الثنائية المتغيرة للنظام n ثالث تلوريد البزموت مع
٨٣ السيليكون من النوعين n و p
	(4-3-a) منحنيات (التيار – جهد) المميزة في حالة الإظلام للوصلة الثنائية
٨٨ n- Bi ₂ Te ₃ /p & n-Si
	(4-3-i) حساب نسبة التقويم للوصلات الثنائية المتغيرة
٨٩ n- Bi ₂ Te ₃ / n-Si و n- Bi ₂ Te ₃ /p –Si
	(4-3-ii) تعيين معامل الجودة (n') للوصلات الثنائية المتغيرة
٩٤ n- Bi ₂ Te ₃ / n-Si و n- Bi ₂ Te ₃ /p –Si
	(4-3-iii) تعيين تيار التشبع العكسي للوصلات الثنائية المتغيرة
١٠١ n- Bi ₂ Te ₃ / n-Si و n- Bi ₂ Te ₃ /p –Si
	(4-3-iv) تعيين طاقة التنشيط (ΔE) للوصلات الثنائية المتغيرة
١٠٥ n- Bi ₂ Te ₃ / n-Si و n- Bi ₂ Te ₃ /p –Si
	(4-3-v) تعيين تيار حاجز جهد شوتكي وآليات التوصيل للوصلات الثنائية المتغيرة
١٠٩ n- Bi ₂ Te ₃ / n-Si و n- Bi ₂ Te ₃ /p –Si
١١٦ n- Bi ₂ Te ₃ / n-Si و n- Bi ₂ Te ₃ /p –Si (4-3-vi) سعة الوصلات الثنائية المتغيرة
١٢٥ n-Bi ₂ Te ₃ /p-Si & n-Bi ₂ Te ₃ /n-Si (4-4) أثر التشعيع على الوصلات الثنائية
	(4-4-i) منحنيات (التيار – جهد) المميزة في حالة الإظلام والإضاءة للوصلة الثنائية
١٢٥ n- Bi ₂ Te ₃ /p & n-Si بعد التشعيع

١٥٢ المناقشة العامة والمستخلصات
١٥٥ المراجع
١٦٠ الملخص باللغة الإنجليزية
١٦٣ الملاحق

المستخلص العربي

تهتم هذه الرسالة بدراسة الخصائص التركيبية والكهربائية للأغشية الرقيقة من مركب نانومتر ، والتي تم تحضيرها بتقنية التبخير 93.7 - 493 وبسبك مختلف يتراوح من Bi_2Te_3 تور. باستخدام مبخر من الموليبيدينوم على حوامل مستوية ونظيفة 10^{-5} الحراري في جو مفرغ من الزجاج لدراسة البنية التركيبية البلورية، وكذلك لدراسة الخصائص الكهربائية الأنتقالية، وتم 2.5 تحضير الأغشية الرقيقة على الحاملات عند درجة حرارة الغرفة وبمعدل ترسيب ثابت لدراسة بارامترات n - Si والسالب p- Si ثنائية، وعلى رقائق من السيليكون الموجب/نانومتر الوصلة في حالة الإظلام والإضاءة.

في حالتية كمسحوق Bi_2Te_3 تمت دراسة الخصائص التركيبية لمركب تلوريد البزموت وكأغشية رقيقة باستخدام التحليل لهذب الحيود بالأشعة السينية ، حيث أظهرت نتائج الحيود بالأشعة السينية عن المسحوق أنه يتبلور في النظام السداسي وبثوابت بلورية :

$$a = 4.45 \text{ \AA} \quad , \quad c = 30.47 \text{ \AA}$$

بعد تلدينها لها طبيعة بلورية متعددة التبلور أيضاً Bi_2Te_3 أن الأغشية الرقيقة من و كذلك أظهرت . وتزداد درجة التبلور بازدياد التلدين

وتم كذلك تشيع الأغشية الرقيقة بأشعة جاما بجرعات مختلفة ٥٠،٢٠٠،٥٠٠ كيلو بعد Bi_2Te_3 جراي، ثم فحصت بحيود الأشعة السينية وأظهرت النتائج أن الأغشية الرقيقة من تعريضها لأشعة جاما لها طبيعة بلورية متعددة التبلور أيضاً ، ويزداد التبلور بازدياد جرعة التشيع، بمعنى أن أثر التشيع مشابه لأثر التلدين ، وبدون حدوث تلفيات للأغشية الرقيقة بدليل محافظة الأغشية على نفس المستويات المحددة بالتلدين

وكما تم دراسة الخصائص الكهربائية الأنتقالية، مثل المقاومة النوعية الكهربائية للأغشية والمرسبة على حوامل زجاجية ، وتم اختيار الألومنيوم كوصلة Bi_2Te_3 الرقيقة من هذا المركب يوضح $1000/T$ كدالة في $\log \rho$ أومية لهذه الأغشية الرقيقة. وقد وجد أن التمثيل البياني للعلاقة

Δ حيث ترجع E_2 ، Δ ، E_1 وجود جزئين مستقيمين يدلان على وجود طاقتي تنشيط حراري هما Δ ترجع إلى التوصيل بالشوائب E_2 إلى التوصيل الذاتي و E_1

كما تم دراسة دراسة الخصائص المميزة (تيار – الجهد) و الخصائص المميزة (السعة – الجهد) ومن هذه (Au-n- و $Bi_2Te_3/n-Si-Al$) (Au-n- و $Bi_2Te_3/p-Si-Al$) للتوصيلات المتغيرة الدراسة تم تعيين بارامترات للوصلة:

(١) جهد البناء الداخلي V_b .

(٢) عرض منطقة الإستنزاف W_{max} .

(٣) معامل الجودة للوصلة n .

(٤) مقاومة التسلسل R_s لكل منهما.

(٥) مقاومة التجزئة R_{sh} .

(٦) ارتفاع حاجز الجهد ϕ_b .

(٧) عامل التقويم $R.R$.

تم تعريض الوصلات الثنائية الغير متجانسة لأشعة جاما بجرعة ١٠ و ٥٠ كيلوجراي وكذلك وتم دراسة أثر التشعيع على الوصلات الثنائية من خلال دراسة الخصائص المميزة لها (تيار – الجهد) قبل وبعد التشعيع في حالة الإظلام والإضاءة.

المناقشة والمستخلصات

General Discussion and Conclusions

يمكن تلخيص أهم النتائج المستخلصة من هذه الرسالة فيما يلي:

أ - الخصائص التركيبية البلورية:

١. أوضحت نماذج هذب الحيود بالأشعة السينية عن مسحوق تلوريد البزموت أنه متعدد التبلور polycrystalline في النظام السداسي Hexagonal وبثوابت بلورية لوحدة الخلية:

$$a = 4.45 \text{ \AA} , \quad c = 30.47 \text{ \AA}$$

٢. أوضحت نماذج هذب الحيود بالأشعة السينية عن الأغشية الرقيقة من ثالث تلوريد البزموت والمحضرة بتقنية التبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ على حوامل من الزجاج الأمورفي، والمقاسة في درجة حرارة الغرفة أن المادة متبلورة في النظام السداسي، وأن هناك إتجاه مفضل للإنباء عند المستوى (٠١٥) متطابق مع الإتجاه المفضل للإنباء في الكارت القياسي عند السمك 241.6,93.7 nm، أما بالنسبة للسمك 149.5 nm له إتجاه مفضل للإنباء عند المستوى (١٠١)، و للسمك 493nm عند المستوى (٠١١).

٣. وبعد تلدين هذه الأغشية الرقيقة من ثالث تلوريد البزموت Bi_2Te_3 عند درجة حرارة ٣٧٣ و ٤٧٣ كلفن ولمدة ساعتين يتضح أن درجة التبلور تزداد، وأن الإتجاه المفضل للإنباء للسمك 241.6 nm عند المستوى (٠١٥)، و للسمك 149.5 nm عند المستوى (١٠١) لم يتغير بعد التلدين على العكس من السمك 93.7nm و 493nm الذي أصبح الإتجاه المفضل للإنباء لهما عند المستوى (٠٠٦).

٤. تم تعريف الأغشية الرقيقة من ثالث تلوريد البزموت ذات السمك 93.7 و 149.5 نانومتر لأشعة جاما بجرعة ٥٠ و ٢٠٠ و ٥٠٠ كيلو جراي ، وأظهرت نتائج هذب حيود الأشعة السينية أنه تزداد درجة التبلور بازدياد جرعة التشعيع، أي أن التشعيع لم يغير في التركيب البلوري لثالث تلوريد البزموت. وظهر اتجاه مفضل للإنماء بعد التشعيع حال دون معرفته عدم وجود قيمته في الكارت القياسي.

ب- الخصائص الكهربائية الانتقالية:

١. أوضحت قياسات المقاومة النوعية الكهربائية ρ في حالة الإطلام ، اعتمادها على سمك الأغشية الرقيقة ، حيث تتناقص المقاومة النوعية ρ بزيادة السمك (139.2, 93.7, 241.6 نانومتر).
٢. دراسة المقاومة النوعية الكهربائية ρ كدالة في مقلوب درجة حرارة العينات ، و أعطت خطين مستقيمين مختلفين في الميل ، وهذا هو السلوك الطبيعي لأشباه الموصلات ، ومن ميل هذه الخطوط المستقيمة ، أمكن استنتاج طاقتي التنشيط الحراري $\Delta E_1, \Delta E_2$ ، وهذا مما يدل على ان هناك آليتي توصيل إحدهما توصيل ذاتي والآخر توصيل غير ذاتي.

والمرسب عليها مادة p و n ج- دراسة الوصلات الثنائية المكونة من السيليكون من النوعين

Bi₂Te₃:

١. تمت دراسة المنحنيات للتيار - جهد ، والسعة- جهد للوصلات الثنائية غير المتجانسة من الأغشية الرقيقة من Bi₂Te₃ من النوع السالب n-type (والذي تم التأكد منه بالقياس والمرسبة على حوامل من السيليكون من النوعين الموجب p والسالب n) ، وذلك لإستنتاج بارامترات الوصلة والتي تحدد أدائها وكانت على النحو الآتي:

(١) جهد البناء الداخلي V_b .

(٢) عرض منطقة الإستنزاف W_{max} .

(٣) معامل الجودة للوصلة η .

(٤) مقاومة التسلسل R_s لكل منهما..

(٥) مقاومة التجزئة R_{sh} .

(٦) ارتفاع حاجز الجهد ϕ_b .

(٧) عامل التقويم $R.R$.

149.5 و ٢93.7- تم دراسة أثر التشعيع بأشعة جاما على الوصلات غير المتجانسة ذات السمك نانومتر بجرعة ١٠ و ٥٠ كيلوجراي من خلال دراسة منحنيات التيار – الجهد لها قبل 203 و التشعيع وبعده في حالتي الإظلام والإضاءة، وأظهرت النتائج أن الموصلية الكهربائية للوصلات تزداد بزيادة الجرعة الإشعاعية، وكذلك تزداد الموصلية بعد تعرض الوصلات للإضاءة سواء قبل التشعيع أو بعده، وكذلك يعد عامل الزمن مهم في قياس الموصلية حيث أن اثر الإشعاع يزول بعد نانومتر والمساحة 203.7 فترة معينة. وتم ملاحظة ظاهرة الفتح والإغلاق في الوصلة ذات السمك بشكل واضح في حالتي الإظلام والإضاءة بعد تعرضها لجرعة ٥٠ كيلو جراي وذلك مما 2 cm^2 switch. يؤهلها للأستخدام كمفتاح كهربائي.

Abstract

The object of this thesis was devoted to study the crystal structural and electrical transport properties of Bismuth Telluride thin films. For this purpose, high purity Bi_2Te_3 is thermally evaporated from molybdenum boat in a vacuum of 10^{-5} Torr, onto glass substrates for structural and electrical transport measurements. The X-ray diffraction patterns of powder Bi_2Te_3 showed polycrystalline structural of Hexagonal phase with lattice constants of:

$$a = 4.45 \text{ \AA} , \quad c = 30.47 \text{ \AA}$$

The X-ray diffraction patterns of Bi_2Te_3 thin films showed the crystal structural of Hexagonal system and they have preferred orientation (015), (101) and (0111). The annealing effect is to increase the degree of crystallinity. The effect of gamma irradiation on Bi_2Te_3 thin films was studied at doses 50, 200, 500 kGy. The X-ray diffraction patterns of Bi_2Te_3 thin films showed that the degree of crystallinity increases as the doses increase. The electrical transport properties such as electrical resistivity ρ were studied for films of different thicknesses as deposited. It was found that the electrical resistivity of Bi_2Te_3 films is strongly affected by the sample temperature, the heat treatment and film thickness. Bi_2Te_3 films showed semiconducting behavior. The dependence of electrical resistivity on film thickness showed that the electrical resistivity decreases as the film thickness increases.

The two activation energies ΔE_1 , ΔE_2 of the free charge carriers for Bi_2Te_3 samples was calculated using the electrical resistivity data at different temperatures for different thicknesses. It was found that the activation energy decreases as the film thickness increases. Both the current-voltage characteristics and capacitance-voltage characteristics of n- Bi_2Te_3 / p-Si and n- Bi_2Te_3 / n-Si heterojunctions were studied throughout this study. Some of the following parameters were determined in each heterojunction:

1. The rectification ratio R.R.
2. Series resistance R_s short circuit resistance R_{sh}
3. Reverse saturation current I_s .

4. Diode quality factor n^* .
5. The built in voltage V_b
6. The width of the depletion region W_{max} .
7. Barrier height ϕ_b .

Finally, the current-voltage characteristics of n- Bi_2Te_3 / p-Si and n- Bi_2Te_3 /n-Si heterojunctions were studied after irradiation at doses 10, 50 kGy. It was found that the electrical conductivity increase as the doses increase.

Summary

The object of this thesis was devoted to study the crystal structural and electrical transport properties of Bismuth Telluride thin films. For this purpose, high purity Bi_2Te_3 is thermally evaporated from molybdenum boat in a vacuum of 10^{-5} Torr, onto glass substrates for structural and electrical transport measurements .

The X- ray diffraction patterns of powder Bi_2Te_3 showed polycrystalline structural of Hexagonal phase with lattice constants of:

$$a = 4.45 \text{ \AA} , \quad c = 30.47 \text{ \AA}$$

The X- ray diffraction patterns of Bi_2Te_3 thin films showed that the crystal structural of Hexagonal system and they have preferred orientation (015),(101) and (0111). the annealing effect is increase the degree of crystallinity.

The effect of gamma irradiation on Bi_2Te_3 thin films was studied at doses 50,200,500 kGy. the X- ray diffraction patterns of Bi_2Te_3 thin films showed the degree of crystallinity increase as the doses increase.

The electrical transport properties such as electrical resistivity ρ was studied for films of different thickness as deposited.

It was found that the electrical resistivity of Bi_2Te_3 films is strongly affected by the sample temperature, the heat treatment and film thickness. Bi_2Te_3 films showed

semiconducting behavior. The dependence of electrical resistivity on film thickness showed that the electrical resistivity decrease as the film thickness increase.

The tow activation energies ΔE_1 , ΔE_2 of the free charge carriers for Bi_2Te_3 samples was calculated using the electrical resistivity data at different temperature for different thickness was found that the activation energy decrease as the film thickness increase.

Both the current-voltage characteristics and capacitance - voltage characteristics of $n\text{-Bi}_2\text{Te}_3 / p\text{-Si}$ and $n\text{-Bi}_2\text{Te}_3 / n\text{-Si}$ heterojunctions were studied through out this study some of the following parameters were determined in each heterojunctions:

1. The rectification ratio R.R.
2. Series resistance R_s short circuit resistance R_{sh}
3. Reverse saturation current I_s .
4. Diode quality factor n^* .
5. The built in voltage V_b
6. The width of the depletion region W_{max} .
7. Barrier height ϕ_b .

Finally, the current-voltage characteristics of $n\text{-Bi}_2\text{Te}_3 / p\text{-Si}$ and $n\text{-Bi}_2\text{Te}_3 / n\text{-Si}$ heterojunctions were studied after irradiation at doses 10, 50 kGy. It was found that the electrical conductivity increase as the doses increase.